

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 023 662
A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 80104288.8

(51) Int. Cl.³: G 03 F 7/08

(22) Anmeldetag: 21.07.80

(30) Priorität: 01.08.79 DE 2931297

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin
und München, Postfach 22 02 61,
D-8000 München 22 (DE)

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 11.02.81
Patentblatt 81/6

(72) Erfinder: Ahne, Hellmut, Dr., Heidestrasse 6,
D-8551 Röttenbach (DE)
Erfinder: Rubner, Roland, Dr., Buchenring 15,
D-8551 Röttenbach (DE)
Erfinder: Kühn, Eberhard, Bergstrasse 32,
D-8551 Hemhofen (DE)

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR GB IT LI NL
SE

(54) **Wärmebeständige Positivresists und Verfahren zur Herstellung wärmebeständiger Reliefstrukturen.**

(57) Die Erfindung betrifft wärmebeständige Positivresists auf der Basis von Vorstufen hochwärmebeständiger Polymerer und lichtempfindlicher Diazochinonen sowie ein Verfahren zur Herstellung wärmebeständiger Reliefstrukturen aus derartigen Positivresists. Die Positivresists der genannten Art sollen derart ausgestaltet werden, daß sie sowohl wärmebeständig als auch lagerfähig und gut verarbeitbar sind. Die Erfindung sieht dazu die Verwendung von oligomeren und/oder polymeren Vorstufen von Polyoxazolen in Form von Polykondensationsprodukten aus aromatischen und/oder heterocyclischen Dihydroxydiaminoverbindungen und Dicarbonsäurechloriden oder -estern vor. Die erfindungsgemäßen Positivresists eignen sich insbesondere für Anwendungen in der Mikroelektronik.

EP 0 023 662 A1

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Berlin und München

Unser Zeichen
VPA 79 P 7 5 3 5 EUR.

5 Wärmebeständige Positivresists und Verfahren zur
Herstellung wärmebeständiger Reliefstrukturen

Die Erfindung betrifft wärmebeständige Positivresists auf
der Basis von Vorstufen hochwärmebeständiger Polymerer
10 und lichtempfindlichen Diazochinonen sowie ein Verfahren
zur Herstellung wärmebeständiger Reliefstrukturen aus
derartigen Positivresists.

Wärme- bzw. hochwärmebeständige Photoresists werden
15 insbesondere für die modernen Verfahren der Strukturie-
rung und Dotierung von Halbleitern, d.h. für Trockenätz-
prozesse, wie Plasmaätzen oder reaktives Ionenätzen, und
für Ionenimplantation, benötigt. Die Resistmaterialien
bzw. die entsprechenden Reliefstrukturen dürfen sich
20 dabei bei den hohen Temperaturen nicht zersetzen, und es
dürfen sich auch keine Abweichungen in den Abmessungen
der Reliefstrukturen, beispielsweise durch Erweichung
oder Verzerrung, ergeben.

- Herkömmliche Positivresists, wie diejenigen auf der Basis von Novolaken, entsprechen den erhöhten thermischen Anforderungen nur zum Teil, d.h. sie besitzen eine begrenzte Wärmeformbeständigkeit. Damit wird aber
- 5 die Verfahrenssicherheit beeinträchtigt und die Verfahrensvorteile, wie Kantensteilheit, Feinstrukturierung, hohe Ätz- und Dotierungsrate, werden nachteilig beeinflusst.
- 10 Aus den deutschen Patentschriften 23 08 830, 24 37 348, 24 37 368, 24 37 369, 24 37 383, 24 37 397, 24 37 413 und 24 37 422 sind wärmebeständige Negativresists bekannt. Diese negativ arbeitenden Photoresists eignen sich zwar in hervorragender Weise zur Herstellung hoch-
- 15 wärmebeständiger Reliefstrukturen, sie unterliegen aber den Nachteilen, die den Negativresists eigen sind. Im Vergleich zu Negativresists zeichnen sich nämlich Positivresists insbesondere durch hohes Auflösungsvermögen, kurze Belichtungszeiten, die Verwendbarkeit
- 20 wäbrig-alkalischer Entwickler, was ökologisch und wirtschaftlich von Bedeutung ist, und durch die Tatsache aus, daß die Anwesenheit von Sauerstoff keinen Einfluß auf die Belichtungszeit hat.
- 25 Aus der deutschen Offenlegungsschrift 26 31 535 ist ein wärmebeständiger Positivresist bekannt, der ein lichtempfindliches o-Chinondiazid (o-Diazochinon) oder o-Naphthochinondiazid (o-Diazonaphthochinon) und eine Polyamidocarbonsäure in Form eines Polykondensations-
- 30 produktes aus einem aromatischen Dianhydrid und einer aromatischen Diaminoverbindung umfaßt; die Polyamidocarbonsäure, in der genannten Offenlegungsschrift als "Polyamidsäure" bezeichnet, stellt dabei eine Polymer-Vorstufe dar und zwar die (polymere) Vorstufe eines
- 35 Polyimids.

Es hat sich nun aber gezeigt, daß die bekannte Positivresist-Zusammensetzung nur begrenzt lagerfähig ist, weil die Diazochinone in Gegenwart von Säuren nur eine sehr begrenzte Lagerstabilität aufweisen. Darüber hinaus ist auch die Stabilität des genannten Photoresists gegenüber alkalischen Ätzlösungen ungenügend. Ferner sind die Löslichkeitsunterschiede zwischen den belichteten und unbelichteten Teilen des Photoresists relativ gering.

10

Aufgabe der Erfindung ist es, Vorstufen von Polymeren enthaltende Positivresists der eingangs genannten Art anzugeben, die sowohl wärmebeständig als auch lagerfähig und gut verarbeitbar sind.

15

Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß die Positivresists oligomere und/oder polymere Vorstufen von Polyoxazolen in Form von Polykondensationsprodukten aus aromatischen und/oder heterocyclischen Dihydroxydaminverbindungen und Dicarbonsäurechloriden oder -estern enthalten.


Die erfindungsgemäßen Positivresists sind bis zu Temperaturen von 550°C beständig. Sie werden somit auch den erhöhten Anforderungen gerecht, die bei modernen Trockenätztechniken und Ionenimplantationsverfahren gestellt werden. Diese Positivresists sind weiter für alkalische Naßätzprozesse einsetzbar. Sie können ferner sowohl in Form einer Resistlösung als auch als Trockenresist eingesetzt werden, d.h. unter Verwendung eines Trägermaterials, beispielsweise in Form einer Folie. Die Resists eignen sich insbesondere für Anwendungen in der Mikroelektronik (Herstellung feinstrukturierter Muster).

Den erfindungsgemäßen Positivresists können die bei Positivresists üblichen Zusätze, wie Stabilisatoren, Farbstoffe bzw. Sensibilisatoren und Haftvermittler, zugegeben werden.

5

Die in den erfindungsgemäßen Positivresists enthaltenen Vorstufen von Polyoxazolen sind Polyamidoalkohole, vorzugsweise Polyamidophenole. Diese Vorstufen weisen bevorzugt folgende Struktur auf:


10




20

wobei n eine Zahl von 2 bis etwa 100 und m=0 oder 1 ist. Die Gruppierung R kann folgende Bedeutung haben:


25




30





35







Dabei ist $m = 0$ oder 1 und X bedeutet:







Für die weiteren Reste gilt:



Z = H oder Alkyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen,


Z¹ = Alkyl mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder Aryl, und

Z² = Aryl oder Heteroaryl.





25 Dabei gilt: q = 2 bis 14 und r = 2 bis 18; Z¹ und Z² sind wie vorstehend definiert.

Die Gruppierung R¹ kann folgende Bedeutung haben, wobei H-Atome auch durch Cl oder Br substituiert sein können:



- 7 -

VPA 79 P 7 5 3 5 EUR



Dabei gilt: $m = 0$ oder 1 ;

$q = 2$ bis 14 ;

$r = 2$ bis 18 .

10 X hat die vorstehend angegebene Bedeutung.

Die oligomeren bzw. polymeren Polyoxazol-Vorstufen werden, wie bereits ausgeführt, aus aromatischen oder heterocyclischen hydroxylgruppenhaltigen Diaminen und
 15 Dicarbonsäurechloriden oder -estern hergestellt. Vorzugsweise werden aromatische Diamine und aromatische Dicarbonsäurederivate eingesetzt, wobei Diamine mit phenolischen OH-Gruppen bevorzugt werden (Diaminodiphenole). Besonders geeignete Diaminodiphenole sind
 20 3,3'-Dihydroxybenzidin und 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminodiphenyläther, besonders geeignete Carbonsäurederivate Isophthalsäuredichlorid und Terephthalsäuredichlorid.


Die Polyoxazol-Vorstufen können durch eine thermische
 25 Behandlung relativ einfach in hochwärmebeständige Polyoxazole überführt werden. Die Polyoxazole sind in Luft und Stickstoff bis zu Temperaturen von etwa 550°C beständig und weisen eine ausgezeichnete chemische Resistenz gegenüber Lösungsmitteln, Säuren und insbe-
 30 sondere Laugen auf.

Lichtempfindliche Diazochinone (o-Chinon- und o-Naphthochinondiazide) sind beispielsweise aus folgenden US-Patentschriften bekannt: 2 767 092, 2 772 972,
 35 2 797 213, 3 046 118, 3 106 465, 3 148 983 und


3 669 658 (vgl. dazu auch: W.S. DeForest
 "Photoresist", McGraw-Hill Book Company, New York,
 1975, S. 48 bis 55).

- 5 Bei den erfindungsgemäßen Positivresists finden beson-
 ders bevorzugt solche Diazochinone Verwendung, die in
 wäßrigen alkalischen Lösungen unlöslich sind, d.h.
 stark hydrophobe Eigenschaften aufweisen, und die nach
 der Belichtung in wäßrigen alkalischen Entwicklern sehr
 10 stark löslich sind. Die Diazochinone sollen darüber
 hinaus gut verträglich mit der oligomeren bzw. polyme-
 ren Polyoxazol-Vorstufe sein und insbesondere nicht aus
 der Resistzusammensetzung auskristallisieren. Zu den
 besonders bevorzugten Diazochinonen mit den genannten
 15 Eigenschaften zählen beispielsweise folgende Verbindun-
 gen:

N-Dehydroabietyl-6-diazo-5(6)-oxo-1-naphthalinsulfon-
 amid



und der Bis-naphthochinon-(1.2)-diazid-(2)-5-sulfon-
 säureester von β,β -Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan



Weitere Verbindungen sind beispielsweise:

N-Dehydroabietyl-3-diazo-4(3)-oxo-1-naphthalinsulfonamid,

N-Dehydroabietyl-5.6.7.8-tetrahydro-4-diazo-3(4)-oxo-

5 2-naphthalinsulfonamid und

N-Dextropimaryl-3-diazo-4-oxo-1.5-cyclohexadien-1-sulfonamid.

10 Zur Herstellung wärmebeständiger Reliefstrukturen wird ein erfindungsgemäßer Positivresist in Form einer Schicht oder Folie auf ein Substrat aufgebracht und mit aktinischem Licht durch eine Maske belichtet oder durch Führen eines Licht-, Elektronen- oder Ionenstrahls bestrahlt. Anschließend werden die belichteten bzw.
15 bestrahlten Schicht- oder Folienteile herausgelöst oder abgezogen und die dabei erhaltenen Reliefstrukturen werden dann getempert.

20 Der Photoresist kann vorteilhaft in einem organischen Lösungsmittel gelöst auf das Substrat aufgebracht werden. Zur Herstellung dieser Resistlösung kann das Diazochinon mit einer Lösung der oligomeren oder polymeren Vorstufe in N-Methylpyrrolidon, Dimethylformamid, Dimethylacetamid oder einem ähnlichen Lösungsmittel als
25 Festsubstanz oder auch als Lösung in einem der genannten Lösungsmittel vermischt werden. Vorzugsweise wird als Lösungsmittel N-Methylpyrrolidon verwendet. Das Gewichtsverhältnis von Oligomer bzw. Prepolymer zu Diazochinon beträgt dabei im allgemeinen 1:20 bis 20:1,
30 vorzugsweise 1:10 bis 10:1.

Die Konzentration der Resistlösung kann so eingestellt werden, daß mit bekannten Beschichtungsverfahren, wie Schleudern, Tauchen, Sprühen, Bürsten oder Rollen,
35 Schichtstärken von 0,01 μm bis einige 100 μm erzeugt

- 10 - VPA 79 P 7 5 3 5 EUR

werden können. Es hat sich gezeigt, daß beispielsweise beim Schleuderbeschichten 300 bis 10 000 Umdrehungen pro Minute für die Dauer von 1 bis 100 s geeignet sind, um eine gleichmäßige und gute Oberflächenqualität zu erzielen. Die auf das Substrat, das vorzugsweise aus Glas, Metall, Kunststoff oder halbleitendem Material besteht, aufgebrachte Photoresistschicht kann bei Raumtemperatur oder bei erhöhter Temperatur, vorzugsweise bei einer Temperatur von 50 bis 120°C, vom Lösungsmittel befreit werden; dabei kann auch im Vakuum gearbeitet werden.

Zur Erzielung eines ausreichenden Löslichkeitsunterschiedes zwischen den bestrahlten und den nicht bestrahlten Schicht- bzw. Folienteilen genügen bei den erfindungsgemäßen Positivresists - bei der Verwendung einer 500 W-Quecksilberhöchstdrucklampe - in Abhängigkeit von der verwendeten Resistzusammensetzung und der Schichtstärke Belichtungszeiten zwischen 1 und 600 s.

Nach dem Belichten werden die belichteten Teile der Schicht bzw. Folie mit einem wäßrig-alkalischen Entwickler herausgelöst. Der Entwickler kann Alkalimetallsalze von starken und schwachen Säuren, wie Natriumcarbonat und Natriumphosphat, aber auch Natriumhydroxid und organische Basen, wie Piperidin und Triäthanolamin, sowie oberflächenaktive Stoffe enthalten. Im allgemeinen enthält der Entwickler etwa 0,01 bis 25 % einer vorzugsweise organischen Base. Die Entwicklungszeit wird empirisch ermittelt und beträgt etwa 5 bis 190 s bei Raumtemperatur.

Mittels der erfindungsgemäßen Positivresists werden konturenscharfe Bilder, d.h. Reliefstrukturen, erhalten, die durch Temperung in hochwärmebeständige,

gegenüber Säuren und insbesondere Laugen äußerst resistente Polymere umgewandelt werden. Im allgemeinen können Temperaturen von 220 bis 500°C gewählt werden, vorzugsweise wird bei Temperaturen von 300 bis 400°C
5 getempert. Die Temperzeit beträgt im allgemeinen eine halbe Stunde, wobei keine Verfärbung, sowohl unter Stickstoff als auch an Luft, zu beobachten ist. Die Kantenschärfe und die Maßgenauigkeit der Reliefstruk-
turen werden durch die Temperung praktisch nicht beein-
10 trächtigt. Darüber hinaus bleibt die gute Oberflächenqualität der Reliefstrukturen trotz eines beim Tempern eintretenden Schichtstärkenverlustes erhalten.

Besonders bemerkenswert ist die Resistenz der erfindungsgemäßen Photoresists gegen alkalisches Ätzen. Auf
15 diese Weise können Strukturen auf Metallsubstrate übertragen werden oder durch Lösen einer metallischen Trägerfolie, die vorzugsweise aus Aluminium besteht, Folien bzw. strukturierte Folien hergestellt werden.

20 Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Reliefstrukturen können zur Herstellung von Passivierungsschichten auf Halbleiterbauelementen, von Dünn- und Dickfilmschaltungen, von Lötenschutzschichten auf
25 Mehrlagenschaltungen, von Isolierschichten als Bestandteil von Schichtschaltungen und von miniaturisierten Isolierschichten auf elektrisch leitenden und/ oder halbleitenden und/oder isolierenden Basismaterialien, insbesondere im Bereich der Mikroelektronik oder allge-
30 mein für die Feinstrukturierung von Substraten, Anwendung finden. Vorzugsweise dienen die hochwärmebeständigen Reliefstrukturen als Masken für Naß- und Trocken-ätzprozesse, stromlose oder galvanische Metallabscheidung und Aufdampfverfahren sowie als Masken für die
35 Ionenimplantation, darüber hinaus als Isolier- und

Schutzschichten in der Elektrotechnik. Diese Reliefstrukturen können ferner vorteilhaft als Orientierungsschichten, beispielsweise in Flüssigkristalldisplays, sowie zur Rasterung von Oberflächen, beispielsweise bei
5 Röntgenschirmen, insbesondere Röntgenbildverstärkern, verwendet werden.

Anhand von Ausführungsbeispielen soll die Erfindung noch näher erläutert werden.

10

Beispiel 1

Durch Vermischen der einzelnen Bestandteile wird eine Photoresistlösung folgender Zusammensetzung hergestellt:

15 17 Gewichtsteile einer Polybenzoxazol-Vorstufe, hergestellt aus 3.3'-Dihydroxybenzidin und Isophthalsäurechlorid (vgl.: "Polymer Letters", Vol. 2, 1964, Seite 655), 17 Gewichtsteile des Bis-naphthochinon-(1.2)-diazid-(2)-5-sulfonsäureesters von β,β -Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan und 200 Gewichtsteile N-Methylpyrrolidon.
20

Die fertige Lösung wird durch ein 0,8 μ m-Filter filtriert und auf eine Aluminiumfolie geschleudert. Bei 500 Umdrehungen/min wird eine Schichtstärke von

25 1,5 μ m erhalten. Die Trockenzeit beträgt 90 min bei einer Temperatur von 60°C im Vakuum. Mit einer 500 W-Quecksilberhöchstdrucklampe wird dann 5 s lang durch eine Kontaktmaske belichtet und danach 45 s mit einer 5 %igen Natriumphosphatlösung sprühentwickelt.

30 Es werden kantenscharfe Strukturen von ca. 2 μ m erhalten, die beim Tempern in Luft bei einer Temperatur von 300°C während 30 Minuten keine Farbänderung oder Beeinträchtigung der Dimensionsgenauigkeit erfahren. Nach dem Tempern beträgt die Schichtdicke 1,3 μ m, sie sinkt
35 bei weiterem halbstündigen Tempern bei 400°C auf

0,8 μm , ohne daß sich die Strukturen verändern. Auch durch 14stündiges Tempern bei 350°C wird die Qualität der Reliefstrukturen nicht beeinträchtigt. Die Haftung der Reliefstrukturen auf der Unterlage ist hervorragend.

Beispiel 2

Eine Lösung von 20 Gewichtsteilen der Polybenzoxazol-Vorstufe gemäß Beispiel 1 und 8 Gewichtsteilen des Bis-naphthochinon-(1.2)-diazid-(2)-5-sulfonsäureesters von β,β -Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan in 80 Volumenteilen N-Methylpyrrolidon wird filtriert und dann bei 2000 Umdrehungen/min auf eine mit Hexamethyldisilazan beschichtete Aluminiumfolie geschleudert. Nach 2stündigem Trocknen im Vakuum bei 60°C beträgt die Schichtstärke 13 μm . Mit einer 500 W-Quecksilberhöchstdrucklampe wird dann 6 Minuten durch eine Kontaktmaske belichtet. Nach einer Entwicklungszeit von 2 Minuten mit einer 10 %igen wäßrigen Natriumphosphatlösung werden konturenscharfe Reliefbilder erhalten.

Beispiel 3

Eine Lösung von 2 Gewichtsteilen der in Beispiel 1 beschriebenen Polymer-Vorstufe und 0,4 Gewichtsteilen des Diazonaphthochinons nach Beispiel 1 in 20 Volumenteilen N-Methylpyrrolidon wird bei 2000 Umdrehungen/min auf eine Aluminiumfolie geschleudert. Nach dem Trocknen im Vakuum (90 Minuten bei 60°C) werden 1,5 μm starke Schichten erhalten. Nach einer Belichtung von 10 s mit einer 500 W-Quecksilberhöchstdrucklampe durch eine Kontaktmaske und anschließendem Entwickeln mit einer 2,5 %igen Natriumphosphatlösung (Dauer: 15 s) werden hochaufgelöste ($\leq 2,5 \mu\text{m}$), kantenscharfe Relief-

strukturen erhalten.

Beispiel 4

- 5 Die Photoresistlösung nach Beispiel 3 wird auf einen
mit Hexamethyldisilazan beschichteten Siliziumwafer zu
einem 3,6 μm starken Film geschleudert. Nach einer
Belichtung von 6 s durch eine Testmaske mit einer
500 W-Quecksilberhöchstdrucklampe und nach einer Ent-
10 wicklung von 15 s mit einer 2,5 %igen Natriumphosphat-
lösung werden konturenscharfe Reliefstrukturen mit
einer Auflösung von 2 bis 2,5 μm erhalten. Nach ein-
stündigem Tempern bei 300°C sinkt die Schichtstärke auf
2,5 μm und nach weiterem halbstündigen Erhitzen bei
15 400°C auf 2,2 μm . Auflösung, Haftung und Farbe der
Reliefstrukturen werden durch die Temperung nicht
beeinflusst.

Beispiel 5

- 20 Die in Beispiel 2 beschriebene Resistlösung wird bei
1000 Umdrehungen/min zu 22 μm starken Filmen auf
Aluminium geschleudert, 25 Minuten bildmäßig mit einer
500 W-Quecksilberhöchstdrucklampe belichtet und dann
25 4 Minuten mit einer 10 %igen Natriumphosphatlösung
entwickelt. Nach 4 bis 6 Minuten kann die strukturierte
Folie vom Substrat entfernt werden.

Beispiel 6

- 30 Eine gemäß Beispiel 1 hergestellte Photoresistlösung
wird bei 500 Umdrehungen/min zu einem 1,5 μm starken
Film auf eine Aluminiumfolie geschleudert, getrocknet,
5 s lang durch eine Kontaktmaske mit einer 500 W-Queck-
35 silberhöchstdrucklampe belichtet und danach 45 s lang

- 15 - VPA 79 P 7535 EUR

mit einer 5 %igen Natriumphosphatlösung entwickelt. Die entsprechend Beispiel 1 getemperte Aluminiumfolie mit der Polybenzoxazol-Reliefstruktur wird bei Raumtemperatur für 2 Minuten in eine 5 %ige Natriumhydroxidlösung
5 gelegt. Während dabei die Aluminiumunterlage angeätzt wird, zeigt die Polybenzoxazol-Reliefstruktur keine Beeinträchtigung der Oberflächenqualität und der Haftung.

10 Beispiel 7

Wird die in Beispiel 6 beschriebene Reliefstruktur auf Aluminium für 2 Minuten in ein Säurebad aus 800 Volumenteilen konz. Phosphorsäure, 50 Volumenteilen konz.
15 Salpetersäure, 50 Volumenteilen konz. Essigsäure und 100 Volumenteilen entionisiertem Wasser gelegt, so lassen sich in das Aluminium 8 μm tiefe Strukturen übertragen.

20 Beispiel 8

Eine Positivresistlösung aus 2 Gewichtsteilen der in Beispiel 1 beschriebenen Polybenzoxazol-Vorstufe und 0,6 Gewichtsteilen N-Dehydroabietyl-6-diazo-5(6)-oxo-
25 1-naphthalinsulfonamid in 20 Volumteilen N-Methylpyrrolidon wird bei 1000 Umdrehungen/min auf eine mit Hexamethyldisilazan vorbehandelte Aluminiumfolie geschleudert und danach 1 Stunde bei 60°C im Vakuum getrocknet. Nach einer Belichtung von 2 s mit einer
30 500 W-Quecksilberhöchstdrucklampe durch eine Maske werden nach einer Tauchentwicklung von 30 s mit einer 2,5 %igen wässrigen Natriumphosphatlösung kantenscharfe Reliefstrukturen erhalten. Die Auflösung beträgt bei einer Schichtstärke von 1,6 μm etwa 1,8 μm .

35

12 Patentansprüche

Patentansprüche

1. Wärmebeständige Positivresists auf der Basis von Vorstufen hochwärmebeständiger Polymerer und licht-empfindlichen Diazochinonen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie oligomere und/oder polymere Vorstufen von Polyoxazolen in Form von Polykondensationsprodukten aus aromatischen und/oder heterocyclischen Dihydroxydiaminoverbindungen und
5 Dicarbonsäurechloriden oder -estern enthalten.
2. Positivresists nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Polymer-Vorstufe ein Kondensationsprodukt aus 3.3'-Dihydroxy-
15 benzidin und Isophthalsäuredichlorid ist.
3. Positivresists nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Polymer-Vorstufe ein Kondensationsprodukt aus 3.3'-Dihydroxy-
20 4.4'-diaminodiphenyläther und Terephthalsäuredichlorid ist.
4. Positivresists nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das
25 Diazochinon der Bis-naphthochinon-(1.2)-diazid-(2)-5-sulfonsäureester von β,β -Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan ist.
5. Positivresists nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das
30 Diazochinon N-Dehydroabietyl-6-diazo-5(6)-oxo-1-naphthalinsulfonamid ist.

6. Positivresists nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das
Gewichtsverhältnis von Polymer-Vorstufe zu Diazochinon
zwischen 1:20 und 20:1, vorzugsweise zwischen 1:10 und
5 10:1, beträgt.
7. Verfahren zur Herstellung wärmebeständiger Relief-
strukturen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h -
n e t , daß ein Positivresist nach einem der Ansprü-
10 che 1 bis 6 in Form einer Schicht oder Folie auf ein
Substrat aufgebracht und mit aktinischem Licht durch
eine Maske belichtet oder durch Führen eines Licht-,
Elektronen- oder Ionenstrahls bestrahlt wird, daß die
belichteten bzw. bestrahlten Schicht- oder Folienteile
15 herausgelöst oder abgezogen und die dabei erhaltenen
Reliefstrukturen getempert werden.
8. Verfahren nach Anspruch 7, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß der Positivresist
20 in einem organischen Lösungsmittel gelöst auf das
Substrat aufgebracht wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß als Lösungsmittel
25 N-Methylpyrrolidon verwendet wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß ein
Substrat aus Glas, Metall, insbesondere Aluminium,
30 Kunststoff oder halbleitendem Material verwendet wird.
11. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 7
bis 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die Reliefstrukturen auf eine Temperatur oberhalb
35 200°C, vorzugsweise auf 300 bis 350°C, erhitzt werden.

0023662

- 18 - VPA 79 P 7535 EUR

12. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 7
bis 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die getemperte Reliefstruktur vom Substrat abge-
löst und gegebenenfalls auf ein anderes Substrat über-
5 tragen wird.

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			Klassifikation der Anmeldung (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
D	<u>DE - A - 2 631 535</u> (GAF) * Ansprüche *	1	G 03 F 7/08
	-- <u>GB - A - 1 070 242</u> (E.I. DU PONT) * Seite 4, Zeilen 20-50; Ansprüche *	1	

			RECHERCHIERTES SACHGEBIET (Int. Cl.)
			G 03 F 7/08 C 08 G 73/22
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
			X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
Den Haag	05-11-1980	RASSCHAERT	

Heat resistant positiv resists containing polyoxazoles

Patent Number: US4339521
Publication date: 1982-07-13
Inventor(s): AHNE HELLMUT; KUEHN EBERHARD; RUBNER ROLAND
Applicant(s): SIEMENS AG
Requested Patent: EP0023662, B1
Application Number: US19800170935 19800718
Priority Number(s): DE19792931297 19790801
IPC Classification: G03C1/68
EC Classification: G03F7/023P
Equivalents: DE2931297, JP1046862B, JP1564189C, JP56027140, US4395482

Abstract

The invention relates to heat-resistant positive resists based upon precursor stages of highly heat-resistant polymers and light-sensitive diazoquinones, as well as to a method for preparing heat-resistant relief structures of such positive resists. The positive resists of the type mentioned are developed in such a manner that they are heat-resistant as well as have a long storage life and are easily processed. The invention provides for the use of oligomer and/or polymer precursor stages of polyoxazoles in the form of polycondensation products of aromatic and/or heterocyclic dihydroxydiamino compounds and dicarboxylic acid chlorides or esters. The positive resists according to the invention are suitable especially for applications in microelectronics.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

Docket # MUH-12680

Applic. # _____

Applicant: Recai Sezi, et al.

Lerner and Greenberg, P.A.
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101